

Boletim Técnico

Textura Elastomérica

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Textura Elastomérica Decorlit

Embalagem: 30 kg.

Empresa: Decorlit Produtos de Concreto Ltda

Endereço: Rua Francisco Leme da Silva, 900 – Distrito Industrial Paulo Kinock

Cidade: Leme/SP

CEP: 13612-380

Fone/Fax: (19) 3554-9060

E-mail: comercial@decorlit.com.br



Descrição do Produto

A Textura Elastomérica DECORLIT é um revestimento de cobertura texturizados que proporciona excelente acabamento, alto desempenho e cobrimento de possíveis imperfeições, além de proporcionar acabamento flexível com propriedades hidrorrepelentes.

Utilização

- Acabamento em Paredes de Steel Frame e Wood Frame
- Parede de alvenaria em geral

Sempre consulte o departamento técnico no projeto e antes da execução e seus itens complementares.

Composição

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílicos modificados, pigmentos isentos de materiais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas.

Preparação da Superfície – ABNT 13.245 – 06/2011

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação de SANITIZANTE. Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com selador PREPARADOR. (Ver ficha técnica) à base de água, conforme o caso. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

Condições de Armazenamento / Validade

12 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do solo.

Proteção Individual

Usar óculos de proteção, luvas de borracha e máscara. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e procurar ajuda médica. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar ajuda médica imediatamente. Manter fora do alcance de crianças e animais.

UTILIZAÇÃO

Preparo da Superfície

O substrato deverá apresentar-se limpo, seco, sem partes soltas ou desagregadas, ausência total de nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc. Recomenda-se lavar a superfície com escova de aço e água ou hidro jato e aguardar sua secagem completa.

Preparo do Produto

Pronto para uso. Evite aplicar o produto sob a luz direta do sol e/ou vento forte. Não adicione água ao produto.

Aplicação do Produto

A Textura Elastomérica DECORLIT é para efeitos decorativos e pode ser projetado, rolado, riscado ou aplicado com desempenadeira.

Limpeza das Ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido só será removido mecanicamente.

Recomendações

Deve ser aplicado em espessura constante, com espessura mínima e respeitando os prazos de cura. Excessos de material em cantos, depressão e irregularidade podem causar fissuras no produto e falhas.

Não aplicar sob sol intenso na superfície.

Cores intensas, fortes ou vivas não são recomendadas em áreas externas, pois pode ocorrer manchamento e/ou desbotamento devido a intempéries, fatores ligados à aplicação ou ainda exposição à raios ultra-violeta.

Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomenda-se que seja feita a compra total por pano de fachada

Dados Técnicos


Descrição	Especificação
Embalagens	Balde: 30 kg
Acabamento	Pastoso
Aderência ao concreto	0,30 Mpa – 21 dias
Secagem entre demãos	4 horas ao toque, 18 horas (final)
Cura	7 dias
Temperatura de serviço	Min 10°C – Máx 50°C
Vida útil de mistura (Pot Life)	30 min (25°C / 50° UR)

Modo de Aplicação

Textura projetada de fácil aplicação, elevada produtividade e excelente poder de cobertura. Permite acabamento raspado, flocado e travertino ou rolado com rolo de textura tipo “cabelo de anjo” em áreas internas e externas sobre sistemas que necessitam de flexibilidade, tais como placas Cimentícias no sistema steel e wood frame. Consulte sempre o departamento Técnico antes de iniciar ou especificar os materiais.

Aplicação mecanizada com compressor de ar, proporcionando ganho em produtividade.

Cores



Consumo

Depende da rugosidade e forma do substrato, assim como do efeito desejado e espessura aplicada. O consumo teórico é de 2,5 a 3 kg/m².

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores e condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações de Segurança

Para maiores informações sobre o manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de toxicidade e outros dados de segurança pertinentes.