

## FICHA TÉCNICA



# SILICONE NEUTRO



**DVG Precon**

## DESCRIÇÃO

Selante monocomponente com características tixotropicas e propriedades fungicidas. Desenvolvido para ter uma cura neutra em temperatura ambiente, se convertendo em uma borracha flexível absorvendo a umidade da atmosfera, apenas com a exposição ao ar. Poder ser aplicado em diversos substratos (porosos e não porosos) com elevada resistência a variações climáticas, temperaturas, umidade e raios UV, sendo adequado para selagem e revestimentos e aplicações gerais de vedação.

## CARACTERÍSTICAS

- Sua cura neutra não corrói e não mancha as peças metálicas, pedras naturais e mármore.
- Não libera vapores de ácido acético, possibilitando a utilização em materiais eletrônicos e outros que se oxidam facilmente.
- Contém fungicida.
- Recomendado para mármore, granitos, pedras naturais, concreto e diversos outros materiais.
- Resistência a UV.
- Apresenta flexibilidade por muitos anos.

## DADOS TÉCNICOS

<b>Aparência</b>	Pasta
<b>Odor</b>	Característico
<b>Cor</b>	Branco, Cinza e Incolor
<b>Densidade (Picnômetro)</b>	~1,04 g/m <sup>3</sup>
<b>Tempo de formação de película</b>	~10 minutos (25°C e 50% HR)
<b>Tempo de cura</b>	3mm/24h (25°C e 50% HR)
<b>Alongamento na Ruptura</b>	>450% (ASTM D412)
<b>Tensão na Ruptura</b>	~3,50 N/mm <sup>2</sup> (ASTM D412)

## INDICAÇÕES

- Colagem, vedações perimetrais e acabamento;
- Elevada aderência nos mais variados substratos, tais como: concreto, cerâmicas, pedras, metais, madeira, vidro e plástico;

## APLICAÇÃO

Pode ser aplicada com pistola manual ou pneumática. As superfícies a serem vedadas devem estar secas, limpas e desengorduras. Aplicar o produto com temperatura entre +10°C e +40°C. Use fita crepe para proteger as áreas onde não se quer aplicação do selante. Deve-se ter a certeza que o selante teve contato com ambas as faces. Evite aplicar o selante em juntas de dilatação após as 10:00h, devido à expansão da

junta. Deixe secar por 2 horas antes da pintura. O cordão aplicado deve ser uniforme e possuir no mínimo 3 mm de espessura.

## GARANTIA E CONSERVAÇÃO

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar em local seco e fresco na embalagem original entre 10°C e 25°C.

## LIMITAÇÕES

- **Não é possível pintar;**
- Evitar o contato com combustíveis e solventes;
- Não utilizar para colagens estruturais de vidros, espelhos, etc;
- Não aplicar em superfícies molhadas;
- Não indicado para aplicações em superfícies oxidáveis;
- Não indicado para uso em aquários.

## PRECAUÇÕES

- Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.
- Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos. Para mais informações consulte a FISPQ do produto.
- Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.



CENTRAL DE ATENDIMENTO  
**SUDESTE**  
**(31) 3235.8900**



**precon.com.br**



**DVG**  **Precon**

